SOLID DEEP SEAL

سيلر أكريليك شفاف ذو أساس مذيب، عميق الاختراق للمحارة الجبسية والأسمنتية | مجموعة Solid

وصف المنتج

Solid Deep Seal سيلر أكريليك شفاف مقاوم للقلويات وذو أساس مذيب، صُمم لاختراق السطح بعمق وسد المسام وتحسين التصاق طبقات الدهان التالية. يُوصى به كأساس للمحارة الجبسية قبل التشطيبات اللامعة، ويحمي المحارة في الأماكن الرطبة والدافئة مثل المطابخ والحمامات.

المميزات الرئيسية

- خواص اختراق ممتازة.
- التصاق متميز للطبقات التالية.
- أساس موصى به للمحارة الجبسية قبل التشطيبات اللامعة.
- أداء جيد في الأماكن الرطبة والدافئة مثل المطابخ والحمامات.
- مقاوم للرطوبة.
- يساعد في عزل وحماية الأسطح لفترات طويلة.
- يقلل استهلاك الدهان النهائي.
- مقاوم للقلويات.

الاستخدامات الموصى بها

- حوائط وأسقف المحارة الجبسية، بما فيها المطابخ والحمامات.
- أساس قبل الدهانات النهائية اللامعة ونصف اللامعة.
- الأسطح الخارجية الجديدة والقديمة.
- الطوب والأسمنت والخرسانة والمحارة الأسمنتية.
- ألواح الجبس والحجر الصناعي.

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً وخالياً من الشحوم والزيوت والغبار، مع إزالة أي تلوث قبل التطبيق. يجب ألا تقل حرارة السطح عن 5°C. يجب أن يكون الهواء خالياً من الغبار أثناء التطبيق والجفاف. قلّب جيداً قبل الاستخدام.

الخصائص الفنية والفيزيائية

البند	البيان
اللون	شفاف
التشطيب	مطفي
المواد الصلبة بالوزن	23% ± 2
الكثافة النوعية	0.92 g/cm³ (ASTM D1475-98)
معدل الفرد النظري دون تخفيف	9 - 11 m²/L
مدة الصلاحية	24 شهراً من تاريخ التصنيع، في مكان جاف وبارد وبالعبوة الأصلية المغلقة بعيداً عن الشمس المباشرة والحرارة

إرشادات التطبيق

البند	البيان
طريقة التطبيق	فرشاة أو رولة أو مسدس رش
نسبة التخفيف	بحد أقصى 10% للطبقة الأولى
المخفف	مخفف MCI
ملاحظة التطبيق	يُوصى بالتطبيق بواسطة فني متخصص

زمن الجفاف

البند	البيان
الجفاف السطحي	40 دقيقة
الجفاف الصلب	60 دقيقة
الجفاف لإعادة الطلاء	100 دقيقة

مقاسة عند 25°C ورطوبة نسبية 50%. تؤثر الحرارة والرطوبة وحركة الهواء وسمك الطبقة وعدد الطبقات في زمن الجفاف. يعتمد معدل الفرد العملي على مسامية السطح وطريقة تجهيزه وطريقة التطبيق.

نظام الدهان الموصى به

- Solid Deep Seal: طبقة واحدة على السطح المجهز.
- طبقة التشطيب: نظام مناسب لامع أو نصف لامع أو مطفي حسب المطلوب.
- يمكن تطبيق أنظمة دهان متعددة حسب الاحتياجات المحددة.

التخزين

يُخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة ودرجات الحرارة القصوى وجميع مصادر الاشتعال. تُحفظ العبوات محكمة الغلق عند عدم الاستخدام. لا تُعد المواد غير المستخدمة إلى العبوة الأصلية لتجنب التلوث.

الصحة والسلامة

- سائل قابل للاشتعال. يُحفظ بعيداً عن الحرارة والشرر واللهب المكشوف وجميع مصادر الاشتعال الأخرى. يُمنع التدخين أثناء التطبيق أو التخزين.
- الأبخرة أثقل من الهواء وقد تتجمع قرب الأرض. يجب ضمان تهوية جيدة عند المستوى المنخفض أثناء التطبيق والجفاف.
- التزم بجميع التحذيرات والاحتياطات الموضحة على العبوة.
- تجنب استنشاق الأبخرة ورذاذ الرش. ارتدِ جهاز تنفس مناسباً وملابس عمل وقفازات ونظارات واقية.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين. عند ملامسة العينين، اغسلهما فوراً بكمية وفيرة من الماء النظيف الجاري واطلب العناية الطبية العاجلة.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تُفرغ المنتج في المصارف أو المجاري المائية. تخلص من المخلفات والمواد الملوثة وفقاً للوائح المحلية.
- تتوفر نشرة بيانات سلامة لهذا المنتج، ويجب الرجوع إليها لمعرفة معلومات التداول والتخلص الكاملة.

ترد المعلومات الواردة في هذه النشرة وفقاً لأفضل معارفنا، استناداً إلى الاختبارات المعملية والخبرة العملية. ومع ذلك، نظراً إلى استخدام المنتج غالباً في ظروف خارجة عن سيطرتنا، لا نضمن سوى جودة المنتج نفسه. نحتفظ بالحق في تغيير البيانات الواردة دون إشعار مسبق.